

AZALCHID MF88 - 100%

TIP

Rășină alchidică grasă pe bază de acizi grași .
 Continut ulei: aprox. 88% (trigliceride)

FORMĂ DE LIVRARE

100%

UTILIZĂRI TIPICE

Lacuri si grunduri decorative high solids cu uscare la aer pentru lemn.

CARACTERISTICI

Adjuvant in sisteme alchidice pe baza de rasini alchidice pentru reducerea COV.
 Sisteme decorative high solids cu uscare la aer cu limita COV < 300 g/l

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	98 - 100	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max.12	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% white-spirit	-	max. 8	SE EN ISO 4630
Vâscozitate Brookfield (23°C)	mPa*sec	450 – 900	SR EN ISO 2555
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.94 – 0.96	SR EN ISO 2811-1

Aplicații

AZALCHID MF89 este o rasina cu vascozitate redusa utilizata ca adjuvat in sisteme decorative high solids cu uscare la aer. Azalchid MF88 poate fi utilizat in formulari alaturi de rasini alchidice grase pentru producerea lacurilor, emailurilor sau grundurilor de impregnare pentru lemn.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Solubilitate

Hidrocarburi aromatice – solubile

Hidrocarburi alifaticice – solubile

Esteri– solubili

Alcoolii C₄-C₈ – parțială

Compatibilitate

Rășini alchidice grase – compatibilă

Ulei de in polimerizat – compatibilă

Rășini alchidice medii și slabe - parțială

Sicativare

Produsele pelicologene formulate pe bază de Azalchid MF88 se poate sicativa cu compuși cu octoat Co, Ca și Zr. Procente recomandate:

0.03-0.05% Co

0.2-0.4% Zr

0.01-0.03% Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 25°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil.Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 427 / Ed. 0. Rev. 0



AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3

300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte. Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.