

# AZALCHID OFA67 - 80WS

## TIP

Rășină alchidică cu conținut ridicat de solide pe bază de ulei de soia și acizi grași de soia. Conținut ulei: aprox: 67% (trigliceride)

## FORMĂ DE LIVRARE

80% în white-spirit

## UTILIZĂRI TIPICE

Emailuri și grunduri high solids cu uscare la aer.

## CARACTERISTICI

Sisteme de acoperiri cu COV <300 g/l.  
Etalare excelentă și bună umecare a pigmentului.  
Luciu bun și rezistență la îngălbenire.  
Finisaje cu utilizare la interior și exterior.

## SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	79 - 81	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max.10	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 60% white-spirit	-	max. 6	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 65% în white-spirit)	secunde	60 - 80	SR EN ISO 2431 PSL-001
Vâscozitate Brookfield (23°C)	mPa*sec	1500-3500	SR EN ISO 2555
<b>Informații adiționale</b>			
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.970 – 0.985	SR EN ISO 2811-1
Punct de flamabilitate (cupă închisă)	°C	42	SR EN ISO 3679

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

## Aplicații

Azalchid OFA67 - 80WS este recomandat pentru lacuri și vopsele cu uscare la aer cu conținut ridicat de solide pentru aplicații arhitecturale. Filmele prezintă o etalare bună, rezistență la îngălbenire și luciu ridicat. Produsul este recomandat pentru vopsele de uz universal pentru interior și exterior, vopsele comerciale și vopsele de bricolaj.

## Solubilitate

Azalchid OFA67 - 80WS are o solubilitate extinsă în spirt alb și hidrocarburi alifatiche sau aromatice și solubilitate limitată în butanol.

## Compatibilitate

Azalchid OFA67 - 80WS are o compatibilitate extinsă cu rășini alchidice grase și medii sau. Poate fi amestecată cu rășini maleice, modificate cu colofoniu sau uleiuri sicative.

## Sicativare

Raportul recomandat de sicativi ca metale (calculat la 100% rășină):

0,05-0,07% Co

0,15-0,30% Zr

0,10-0,30% Ca.

## Depozitare

La temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

## Siguranță și ecologie

Produs infalmabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 525 / Ed. 1 Rev. 1



### AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3;

300571, Timisoara

office@azur-resins.ro

[www.azur.ro](http://www.azur.ro)

[www.azur-resins.ro](http://www.azur-resins.ro)

Tel: +40 (0) 256 222 139

Fax: +40 (0) 256 222 179

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.

Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.

Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.