

AZALCHID S66 - 70WS

TIP

Rășină alchidică grasă pe bază de uleiuri vegetale cu uscare la aer.

FORMĂ DE LIVRARE

70% în white-spirit

UTILIZĂRI TIPICE

Emailuri și grunduri cu uscare la aer decorative sau utilizate pentru industrie

CARACTERISTICI

Elasticitate bună
Aderență bună
Luciu
Rezistență la apă
Bună capacitate de întindere

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	70 ± 1	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max. 10	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 60% white-spirit	-	max. 6	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 50% în white-spirit)	secunde	50 – 70	SR EN ISO 2431 PSL-001
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.940 – 0.960	SR EN ISO 2811-1

Aplicații

AZALCHID S66 - 70WS este potrivit pentru uscare la aer sau uscare industrială a grundurilor și a lacurilor.

Peliculele prezintă o bună dezvoltare a durității și retenție bună a culorii în exterior.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Solubilitate

Hidrocarburi aromatice – solubile

Hidrocarburi alifatice – solubile

Esteri– solubili

Cetone – solubile

Eteriglicoli – solubile

Alcooli C₄-C₈ – parțială

Compatibilitate

Rășini dure - parțială

Ulei de in polimerizat – compatibilă

Rășini alchidice medii și slabe - parțială

Sicativare

Produsele pelicologene formulate pe bază de Azalchid S66 - 70WS se poate sicativă cu compuși cu octoat Co, Zr și Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 25°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infamabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 266/ Ed. 1 Rev. 2

**AZUR SA**

Blvd. Constructorilor 1-3

300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte. Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.