

AZALCHID S66 - 80WS

TIP

Rășină alchidică grasă pe bază de uleiuri vegetale cu uscare la aer.

FORMĂ DE LIVRARE

80% în white-spirit

UTILIZĂRI TIPICE

Producerea vopselelor alchidice decorative cu uscare oxidativă lucioasă și mată

CARACTERISTICI

Elasticitate bună
Aderență bună
Luciu
Rezistență la apă
Bună capacitate de întindere

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	80 ± 1	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max. 12	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 60% white-spirit	-	max. 6	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 60% în white-spirit)	secunde	50 – 80	SR EN ISO 2431 PSL-001
Vâscozitate Brookfield, la 23°C	mPa * sec	3000 - 5000	SR EN ISO 2555
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	n.d.	SR EN ISO 2811-1

Aplicații

AZALCHID S66 - 80WS este potrivit pentru vopsele alchidice decorative cu uscare oxidativă lucioasă și mată cu conținut scăzut de solvent organic volatil.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Solubilitate

Hidrocarburi aromatice – solubile

Hidrocarburi alifatice – solubile

Solvent nafta– solubile

Alcooli C₄-C₈ – parțială

Sicativare

Produsele peliculogene formulate pe bază de Azalchid S66 - 80WS se poate sicativa cu compuși cu Co, Zr și Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 25°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil.Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 533 / Ed. 1 Rev. 0

AZUR TIMIȘOARA
subsidiary of
ICC INDUSTRIES
INC. NEW YORK

AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.