

AZALCHID S67 - 80D40 VR

TIP

Rășină alchidică grasă pe bază de uleiuri vegetale cu uscare la aer.

FORMĂ DE LIVRARE

80% în D40

UTILIZĂRI TIPICE

Emailuri și grunduri cu uscare la aer decorative sau utilizate pentru industrie

CARACTERISTICI

Elasticitate bună
Aderență bună
Luciu
Rezistență la apă
Bună capacitate de întindere

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

| Proprietăți fizice | U.M. | Valori | Metoda de analiză |
|--|----------------------|----------------|---------------------------|
| Aspect | - | lichid limpede | Vizual |
| Conținut substanțe nevolatile | % | 79 - 81 | SR EN ISO 3251 |
| Indice de aciditate | mg KOH/g rășină 100% | max.10 | SR EN ISO 2114 |
| Culoare Gardner, sol. 50% D40 | - | max. 6 | SE EN ISO 4630 |
| Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 60% în D40) | secunde | 30 – 40 | SR EN ISO 2431 PSL-001 |
| Timp de scurgere, cupa ISO Φ6mm (23±0.5°C, 60% în D40) | secunde | 19 – 25 | SR EN ISO 2431 |
| Informații adiționale | | | |
| Densitate la 20°C | g/cm ³ | 0.950 – 1.050 | SR EN ISO 2811-1 |

Aplicații

AZALCHID S67 - 80D40 VR este potrivit pentru uscare la aer sau uscare industrială a grundurilor și a lacurilor. Peliculele prezintă o bună dezvoltare a durității și retenție bună a culorii în exterior.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Solubilitate

Hidrocarburi aromatice – solubile

Hidrocarburi alifaticice – solubile

Esteri– solubili

Cetone – solubile

Eteriglicoli – solubile

Alcooli C₄-C₈ – parțială

Compatibilitate

Rășini dure - parțială

Ulei de in polimerizat – compatibilă

Rășini alchidice medii și slabe - parțială

Sicativare

Produsele peliculogene formulate pe bază de Azalchid S67 - 80D40 VR se pot sicativa cu compuși cu octoat Co, Ca și Zr.

Procente recomandate:

0.04-0.06% Co

0.2-0.3% Zr

0.01-0.03% Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 25°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infamabil.Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 363/ Ed. 1 Rev. 4

**AZUR SA**

Blvd. Constructorilor 1-3

300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte. Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.