

AZALCHID ST67 - 70D40

TIP

Rășină alchidică grasă pe bază de amestec de ulei de soia și acizi grași de tall

FORMĂ DE LIVRARE

70% în D40

CARACTERISTICI

Uscare bună la suprafață și profunzime
 Aderență bună
 Luciu
 Rezistență la îngălbenire
 Bună capacitate de întindere la pensulare

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	70 - 72	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	5 - 12	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% D40	-	max. 7	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 50% în D40)	secunde	55 – 75	SR EN ISO 2431 PSL-001
Vâscozitate Brookfield, 23°C	mPa * sec	1200 - 2200	SR EN ISO 2555
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.940 – 0.960	SR EN ISO 2811-1
Punct de inflamabilitate (cupă închisă)	°C	N.D.	SR EN ISO 3679

Aplicații

Azalchid ST67 - 70D40 este potrivit pentru lacuri și vopsele cu uscare la aer pentru aplicații arhitecturale. Peliculele formate prezintă o bună rezistență la nivelare și îngălbenire. Produsul este recomandat pentru vopsele universale interioare și exterioare, vopsele comerciale și vopsele de bricolaj..

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Solubilitate

Azalchid ST67 - 70D40 are o solubilitate extinsă în white-spirit și hidrocarburi alifatică sau aromatice.

Compatibilitate

Azalchid ST67 - 70D40 are o compatibilitate extinsă cu rășini alchidice medii sau lungi. Poate fi amestecat cu rășini maleice, modificate cu colofoniu sau cu uleiuri de in polimerizat.

Sicativare

Produsele pelicologene formulate pe bază de Azalchid ST67 - 70D40 se poate sicativa cu compuși cu octoat Co, Ca și Zr.

Procente recomandate:

0.05 - 0.07% Co

0.15 - 0.30% Zr

0.10 - 0.30% Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infamabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 487 / Ed. 1 Rev. 0



AZUR SA

Bld. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau în scris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.