

# AZALCHID TF70-80WS

## TIP

Rășină alchidică grasă pe bază de acizi grași de tall.  
 Continut ulei: aprox. 70% (trigliceride)

## FORMĂ DE LIVRARE

80% în white-spirit

## UTILIZĂRI TIPICE

Emailuri și grunduri decorative high solids cu uscarea la aer.

## CARACTERISTICI

Luciu bun  
 Rezistență la îngălbenire  
 Sisteme decorative high solids cu COV < 300 g/l

## SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	79 - 82	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max.10	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% white-spirit	-	max. 7	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 60% în white-spirit)	secunde	35 - 70	SR EN ISO 2431 PSL-001
Vâscozitate Brookfield (23°C)	mPa*sec	2500-4500	SR EN ISO 2555
<b>Informații adiționale</b>			
Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0.980 – 0.985	SR EN ISO 2811-1

## Aplicații

AZALCHID TF 70 - 80WS este o rasina cu vascozitate redusa destinata pentru sisteme decorative high solids. Peliculele rezultate prezinta o buna uscarea la aer, rezistența la îngălbenire și pot fi utilizate atât pentru aplicații de interior sau exterior.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

**Solubilitate**

Hidrocarburi aromatice – solubile

Hidrocarburi alifaticice – solubile

Esteri– solubili

Alcoolii C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> – parțială

**Compatibilitate**

Rășini alchidice grase - compatibilă

Rășini alchidice medii și slabe - parțială

**Sicativare**

Produsele pelicologene formulate pe bază de Azalchid TF 70 – 80 WS se poate sicativa cu compuși cu octoat Co, Ca și Zr.

Procente recomandate:

0.04-0.06% Co

0.15-0.3% Zr

0.01-0.03% Ca.

**Depozitare**

La temperaturi de maxim 25°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

**Siguranță și ecologie**

Produs infalmabil.Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 426 / Ed. 1 Rev. 2

**AZUR SA**

Blvd. Constructorilor 1-3

300571 Timisoara

[www.azur.ro](http://www.azur.ro)

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.

Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.

Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.