

AZALCHID SU57 - 60WS

TIP

Rășină alchidică uretanizată cu uscare oxidativă modificată cu un izocianat alifatic, bazată pe uleiuri vegetale.

FORMĂ DE LIVRARE

60% soluție în white-spirit

CARACTERISTICI

Uscare rapidă
 Dezvoltă o duritate bună
 Uscare la aer sau uscare industrială a emailurilor și a vopselelor
 Foarte bun luciu și menținere a culorii
 Finisaje și pardoseli din lemn

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	59 - 61	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 4	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% white-spirit	-	Max. 7	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 50% în white-spirit)	secunde	50 - 90	SR EN ISO 2431 PSL-001
Vâscozitate Brookfield, 23°C	mPa * sec	3000 - 5000	SR EN ISO 2555
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.93	SR EN ISO 2811-1
Punct de inflamabilitate (cupă închisă)	°C	40	SR EN ISO 3679

Aplicații

Peliculele bazate pe Azalchid SU57-60WS se usucă rapid, cu rezistență ridicată la abraziune, îmbunătățită la chimicale și rezistență la apă. Rășina este recomandată pentru finisajele din lemn și pentru podele.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Solubilitate

Este solubil în hidrocarburi alifaticice și aromatice, esteri și cetone. Solubilitate limitată în esterii glicolului și în alcoolii superiori.

Compatibilitate

Poate fi combinat cu alte rășini alchidice (ulei mediu sau lung) pentru a îmbunătăți uscarea și luciul straturilor decorative.

Sicativare

Raportul recomandat de sicativi exprimat ca metale raportat la rășină 100% este:

0.1-0.15% Co
0.55-0.65% Zr
0.2-0.3% Ca.

Depozitare

Depozitat în ambalaj bine sigilat, în adăpost bine ventilat și uscat, protejat de razele solare directe, la temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil 6 luni de la data fabricării.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr.414 /Ed. 1, Rev. 1



AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.