

# AZALCHID SU61 - 55WS

## TIP

Alchidică uretanizată pe bază de ulei de soia

## FORMĂ DE LIVRARE

55 % în white spirit

## UTILIZĂRI TIPICE

Vopsele  
Grunduri  
Lacuri

## CARACTERISTICI

Rășină dură cu  
Elasticitate bună  
Duritate bună  
Luciu  
Rezistență la umiditate

## SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichidomogen, vâscos	
Conținut substanțe nevolatile	%	52 - 56	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	max. 2	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% white-spirit	-	max. 10	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4 mm (20±0,5°C, pe forma de livrare)	secunde	300-500	SR EN ISO 2431 PSL-001

## Informații adiționale

Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	0,890 – 0,930	SR EN ISO 2811-1
-------------------	-------------------	---------------	------------------

## Aplicații

AZALCHID SU61-55WS este recomandată fabricării de vopsele, grunduri și lacuri, toate cu uscare la aer, folosite pentru a proteja și decora obiecte din diverse materiale.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

### **Solubilitate**

Hidrocarburi alifaticе - solubilă  
Hidrocarburi aromatice – solubilă  
Cetone – solubilă  
Alcoolі - solubilă

### **Compatibilitate**

Rășini dure - compatibilă  
Rășini alchidice lungi - compatibilă

### **Depozitare**

Rășina trebuie depozitată în spații acoperite, uscate, la temperaturi sub 25°C, ferite de orice sursă de foc sau radiație solară, în ambalajul original intact. Rășina este stabilă cel puțin 6 luni.

### **Siguranță și ecologie**

Produsul este inflamabil. Vă rugăm să consultați fișa tehnică de securitate și informați-vă asupra tuturor procedurilor legate de manevrarea, etichetarea, transportul, depozitarea, eliminarea din mediu și datele ecologice specific produsului.

Nr. 415/Ed. 1, Rev. 4



#### **AZUR SA**

Blvd. Constructorilor 1-3  
300571 Timisoara

[www.azur.ro](http://www.azur.ro)

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte. Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare. Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.