

AZALCHID V 35 - 60X

TIP

Rășină alchidică scurtă modificată cu stiren.
Conținut ulei: aprox 35% (trigliceride)

FORMĂ DE LIVRARE

60% în xilen

CARACTERISTICI

Uscare foarte rapidă
Aderență ridicată și luciu foarte bun.

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede, omogen vascos	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	59 - 61	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 10	SR EN ISO 2114
Vâscozitate Brookfield 25°C	mPa * sec	1500 - 3000	SR EN ISO 2555
Culoare Gardner, formă de livrare	-	Max. 8	SE EN ISO 4630

Aplicații

Azalchid V35 – 60X este recomandat pentru grunduri industriale și emailuri pentru aplicații la aer. Acoperirile aplicate prezintă viteză de uscare rapidă și de profunzime, luciu ridicat, capacitate bună de reacoperire și rezistență la umiditate. Aplicațiile tipice includ grunduri anticorozive, formulări cu umpluturi prin pulverizare sau emailuri pentru piesele de mașini care prezintă o bună aderență și flexibilitate pe substraturi din oțel și neferoase.

Solubilitate

AZALCHID V35 – 60X are o solubilitate extinsă în solvenți pe bază de hidrocarburi aromatice, esteri sau cetone. Xilene, toluen, acetat de butil, metil izobutil cetonă, metoxi propil acetat: complet.

Solvesso 100 și alcooli alifatici: limitat

Compatibilitate

AZALCHID V35 – 60X poate fi utilizat ca liant unic sau în combinație cu rășini alchidice modificate vinilic sau acrilic și rășini alchidice scurte. Este recomandată testarea compatibilității amestecului de rășini în prealabil.

Procesare

Pentru sisteme cu uscare la aer, siccitivii utilizați în rapoarte exprimate gravimetric ca metal la rășină 100% sunt:

- 0.04 - 0.06% Co
- 0.1 - 0.3% Zr
- 0.10 - 0.15% Ca

Depozitare

La temperaturi de maxim 25°C produsul este stabil cel puțin 6 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs inflamabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 524 / Ed. 1, Rev. 0

AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.



Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015 ISO, 14001:2015 și ISO 45001:2018.