

AZALCHID SF39 - 60X

TIP

Rășină alchidică scurtă pe bază de acizi grași.

FORMĂ DE LIVRARE

60% în xilen

CARACTERISTICI

Acoperiri metalice cu uscare rapidă.
Duritate și luciu ridicat.
Rezistență la îngălbenire

SPECIFICAȚII

Caracteristici tehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	59 - 61	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 12	SR EN ISO 2114
Vâscozitate Brookfield 23°C	mPa * sec	3500 - 7000	SR EN ISO 2555
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 50% xilen)	secunde	120 - 160	SR EN ISO 2431 PSL-001
Culoare Gardner, sol. 50% xilen	-	Max. 5	SE EN ISO 4630
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.99 – 1.03	SR EN ISO 2811-1
Punct de autoaprindere (cupă închisă)	°C	29	SR EN ISO 3679

Aplicații

AZALCHID SF39-60X este potrivit pentru grunduri și emailuri industriale cu uscare la aer.

Solubilitate

AZALCHID SF39-60X are o solubilitate extinsă în solvent pe baza de hidrocarburi aromatice, esteri sau cetone.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Compatibilitate

AZALCHID SF39-60X poate fi utilizat în general în combinație cu rășini alchidice scurte sau medii cu uscare la aer.

Sicativare

Raportul recomandat de sicativi exprimat ca metale raportat la rășină 100% este:

0.06-0.07% Co

0.2-0.3% Zr

0.1-0.2% Ca.

Depozitare

La temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil.Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 506 / Ed. 1, Rev. 0

AZUR TIMIȘOARA

subsidiary of

**ICC INDUSTRIES
INC. NEW YORK**

AZUR SA

Blvd. Constructorilor 1-3

300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată nici un fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea d-voastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.