

AZALCHID SP38 - 55X

TIP

Rășină alchidică scurtă pe bază de uleiuri vegetale.

FORMĂ DE LIVRARE

55% soluție în xilen

CARACTERISTICI

Uscare rapidă și în profunzime
Dezvoltă o duritate bună
Un foarte bun luciu și menținere a culorii

SPECIFICAȚII

Caracteristicitehnice

Proprietăți fizice	U.M.	Valori	Metoda de analiză
Aspect	-	Lichid limpede	Vizual
Conținut substanțe nevolatile	%	54 - 56	SR EN ISO 3251
Indice de aciditate	mg KOH/g rășină 100%	Max. 20	SR EN ISO 2114
Culoare Gardner, sol. 50% xilen	-	Max. 8	SE EN ISO 4630
Timp de scurgere, cupa DIN Φ4mm (20±0.5°C, 50% xilen)	secunde	90 - 160	SR EN ISO 2431 PSL-001
Informații adiționale			
Densitate la 20°C	g/cm ³	0.98 – 1.01	SR EN ISO 2811-1

Aplicații

AZALCHID SP38 - 55X este potrivit pentru uscare la aer și la cuptor, în combinație cu alte rășini sintetice, în special pentru metal.

Solubilitate

AZALCHID SP38 - 55X are o solubilitate extinsă în hidrocarburi aromatice, esterii alcoolilor inferiori și parțială cu alcoolii superiori.

Compatibilitate

AZALCHID SP38 - 55X este complet compatibilă cu rășini aminice, parțial compatibilă cu rășini alchidice și nitroceluloză.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.

Sicativare

Produsele peliculogene formulate pe bază de Azalchid SP38 - 55X se pot sicativa cu compuși cu octoat Co, Ca și Zr.

Procente recomandate:

0.04-0.06% Co

0.2-0.3% Zr

0.01-0.03% Ca

Depozitare

La temperaturi de maxim 30°C produsul este stabil cel puțin 12 luni în ambalajul original.

Siguranță și ecologie

Produs infalmabil. Vă rugăm să verificați fișele de securitate (SDS) și consultați toate informațiile referitoare la manevrare, marcare, transport, depozitare, proceduri ecologice sau de evacuare.

Nr. 178 / Ed. 2, Rev. 4

AZUR TIMIȘOARA
subsidiary of
ICC INDUSTRIES
INC. NEW YORK

AZUR SA

Bld. Constructorilor 1-3
300571 Timisoara

www.azur.ro

Acest document conține informații bazate pe date despre care se crede că sunt corecte.
Cu toate acestea, produsul poate să nu fie aplicabil pentru toate utilizările și mediile de operare.
Nu este exprimată sau implicată niciun fel de garanție.

Această informație este transmisă în vederea obținerii celor mai bune rezultate cu AZALCHID, marcă înregistrată AZUR S.A. Vă recomandăm să verificați mai întâi informațiile furnizate verbal sau înscris, în fișele tehnice sau fișele de securitate ale produsului. Obținerea produselor dorite, procesul tehnologic sau aplicațiile dezvoltate sunt responsabilitatea dumneavoastră și vă recomandăm să testați în primă fază produsele noastre sau să cereți sprijinul specialiștilor noștri. Produsele noastre sunt fabricate în concordanță cu Sistemul Integrat de Management al Calității ISO 9001: 2015, ISO14001:2015 și ISO 45001:2018.